



## **RESOL S.A.**

**PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS**

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25  
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: [ventas@resol.com.ar](mailto:ventas@resol.com.ar) - [cobranzas@resol.com.ar](mailto:cobranzas@resol.com.ar) - [comercioexterior@resol.com.ar](mailto:comercioexterior@resol.com.ar)  
[cuentascorrientes@resol.com.ar](mailto:cuentascorrientes@resol.com.ar) - [proveedores@resol.com.ar](mailto:proveedores@resol.com.ar) - [controldecalidad@resol.com.ar](mailto:controldecalidad@resol.com.ar)

### **BANDA DORADA**

Thinner Universal especial bicapa y acrílicos



#### Descripción:

Está formulado con materias primas seleccionadas que lo convierten en un Thinner Universal apto para la aplicación a pistola de lacas nitrocelulósicas, nitrosintéticas, acrílicas, bicapas, fondos, masillas y selladores para madera. Elaborado en base a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, éteres, ésteres, alcoholes, cetonas y glicóéteres, es apto para condiciones ambientales que no superen una humedad relativa del 80 %. Sus excelentes propiedades de dilución, brillo y nivelación, lo posicionan como un thinner de óptima performance.

#### Indicaciones de uso:

- Purgar el agua que pueda contener el tanque del compresor.
- La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia, sin ceras, grasas o siliconas. De lo contrario, lavar con agua y detergente
- La superficie debe estar perfectamente lijada antes de aplicar la primera mano
- Diluir la pintura con thinner, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es conveniente utilizar un poco más de thinner que de menos. Mezclar perfectamente la pintura hasta lograr uniformidad
- Para un acabado perfecto, filtrar la pintura una vez diluida
- En lo posible, usar máscara para pintar o, mínimamente, un barbijo descartable
- Sopletear en lugares donde no haya corrientes de aire, no obstante, mantener una buena ventilación en el ambiente de trabajo
- No sopletear al sol, ni sobre superficies demasiado calientes
- Aplicar con la pistola en posición vertical, con una distancia entre 15 y 20 cm de la superficie y una presión

aproximada de 40 libras. Presiones altas ocasionan mala adherencia, porosidad, bajo brillo, mala nivelación y alto gasto de pintura, thinner y aire

- Dejar transcurrir el tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a las indicaciones de la pintura. Con humedad relativa mayor de 60 %, se recomienda agregar como mínimo un 25 % de Thinner Retardador Platinum
- Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Líquido inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.



**RESOL S.A.**

**PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS**

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25  
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: [ventas@resol.com.ar](mailto:ventas@resol.com.ar) - [cobranzas@resol.com.ar](mailto:cobranzas@resol.com.ar) - [comercioexterno@resol.com.ar](mailto:comercioexterno@resol.com.ar)  
[cuentascorrientes@resol.com.ar](mailto:cuentascorrientes@resol.com.ar) - [proveedores@resol.com.ar](mailto:proveedores@resol.com.ar) - [controldecalidad@resol.com.ar](mailto:controldecalidad@resol.com.ar)

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.

