



**RESOL S.A.**

**PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS**

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25  
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: [ventas@resol.com.ar](mailto:ventas@resol.com.ar) - [cobranzas@resol.com.ar](mailto:cobranzas@resol.com.ar) - [comercioexterno@resol.com.ar](mailto:comercioexterno@resol.com.ar)  
[cuentascorrientes@resol.com.ar](mailto:cuentascorrientes@resol.com.ar) - [proveedores@resol.com.ar](mailto:proveedores@resol.com.ar) - [controldecalidad@resol.com.ar](mailto:controldecalidad@resol.com.ar)

### SatinSol

#### Esmalte Sintético Satinado Gris Grafito



#### Descripción y usos:

Elaborado con resinas sintéticas de última generación, para uso interior y exterior.  
Buenas propiedades de secado, nivelación y dureza.  
Acabado de aspecto metálico.....??  
De fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete.

#### Ficha técnica:

**Vehículo:** Resina alquídica

**Pigmento:** Dióxido de titanio, Negro de Humo y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,10-1,20 gr cm<sup>3</sup>

**Viscosidad(CF 5, 25°C):** 90-120 segundos

**No Volátiles % Peso:** 52-54 %, dependiendo del color

**Color:** Blanco y Negro

**Brillo:**Satinado

**Número de manos sugeridas:** 2-3

**Secado al tacto:** 3-5 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

**Secado para repintado:**12 horas

**Secado duro:** 12 horas

**Limpieza y dilución:** aguarrás

**Rendimiento teórico:** 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

**Tiempo de almacenamiento:**

**Presentaciones:** 225 cm<sup>3</sup>, 450 cm<sup>3</sup>, 0,9 L, 3,6 L, 18 L, 200L.

Tratamiento Previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.

Aplicación:

**Sobre superficies nuevas:** En madera, aplicar previamente **Fondo Blanco**; sobre hierro, **Cromato**, siguiendo las instrucciones respectivas. En ambos casos, lijar posteriormente y limpiar.

**Sobre pinturas en buen estado:** Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y limpiar.

**Sobre pinturas deterioradas:** Eliminarla con **Removedor 1 Minuto Standard** o **Gel** y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Mezclar perfectamente el producto, cuidando de incorporar algún sedimento que se hubiera formado, para lograr homogeneidad en el color.

Previamente a la dilución y/o aplicación del producto mezclarlo con movimientos ascendentes hasta lograr una homogeneidad en el tono y la viscosidad.

Aplicar 2 ó 3 manos de Esmalte Sintético Cristasol, espaciadas 12 hs.

Diluir con **Solrrás** para aplicación a pincel o rodillo, y con **Solvente Industrial Ultraliviano RESOL**, para la aplicación con soplete.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO<sub>2</sub>. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

**Piel:** quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

**Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

**Inhalación:** Retirarse hacia un lugar ventilado.

**Ingestión:** Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.