



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 - 4751500 - 3016 SANTO TOME
PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas:

resol@resol.com.ar - ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar

CRISTAFLEX

Revestimiento Acrílico Texturado RODILLO

Características y Usos:

Revestimiento plástico acuoso texturado elaborado con cargas minerales, sintéticas y emulsiones acrílicas elastoméricas de primera calidad. Recubrimiento de alta resistencia a la intemperie y a todo tipo de agresiones atmosféricas. Diseñado para lograr terminaciones decorativas con textura sobre todo tipo de mampostería exterior e interior.

- Muy fácil de aplicar, ya que es una pintura (no un revoque)
- Apto para recubrir toda clase de superficies.
- Gran lavabilidad y resistencia mecánica (apto para paredes de alto roce)
- Totalmente impermeable y de gran elasticidad (ideal para cubrir microfisuras).
- Efecto decorativo, inalterable en el tiempo.
- Se puede lograr amplia gama de colores.
- No necesita aplicación de pintura base color, solo **Fijador sellador RESOL**

Datos Técnicos:

Vehículo: Emulsión elastomérica

Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes. Pigmentos orgánicos e inorgánicos dependiendo del color.

Peso específico: $1,28 \pm 0,1 \text{ gr/cm}^3$.

Viscosidad (Stormer, 25°C): $90 \pm 2 \text{ UK}$.

No volátiles (% Peso): 50 ± 1 .

Color: Blanco (Base apta Sistema Tintométrico **CRISTACOLOR**).

Brillo: Levemente satinado.

Número de manos sugeridas: 2-3 manos.

Secado entre manos: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

Limpieza y dilución: Agua.

Rendimiento teórico: $0,2 \text{ kg/m}^2$ por mano dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado.

Estabilidad en el envase (Shelf life): 2 años.

Presentación: 4,8 kg, 12, 24 y 240 kg.

Modo de Uso:

Preparación de la superficie:

La superficie a revestir debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran éstos últimos, aplicar **Líquido FUNGICIDA Resol** en toda la pared. Luego lavar con una mezcla de agua y lavandina. Una vez seca repetir la aplicación.

Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En éstos casos, así como en revoques pulverulentos y superficies entizadas, ó cuando la absorción de la pared sea alta ó despareja como también en los casos de yesos nuevos ó retoques con enduido aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR** al agua. Las pequeñas imperfecciones repararlas con **ENDUIDO**

Plástico al agua.

En maderas sin pintar, es recomendable aplicar previamente **Fondo Blanco CRISTASOL** para madera; sobre hierro, aplicar previamente **Convertidor de óxido CONVERSOL**.

Se puede aplicar sobre revoque fratasado, fino, enduido, premoldeado y fibrocemento, hierro y madera.

Puede diluirse con agua (hasta un 5%) para aplicar la primera mano, especialmente cuando el sustrato es muy absorbente, las manos posteriores aplicarlas puras.

Preparación del Producto:

Mezclar cuidadosamente con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad del producto.

Método de Aplicación:

No pintar en condiciones extremas de humedad y temperatura.

Aplicar de modo similar a un látex, a rodillo. Para lograr el efecto deseado, es necesario aplicar como mínimo 2 manos.

No mezclar con otras pinturas ya que puede perjudicar la calidad de la misma. Para obtener resultados satisfactorios utilizar en todos los casos productos de la marca **RESOL**, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes)

Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.

Ingestión: No ingerir líquidos ni inducir a vómito. Concurrir de inmediato al médico.

Limpiar con agua rápidamente las herramientas, manchadas y salpicaduras.

No arrojar restos a desagües.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Base acuosa NO inflamable.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:

(54-11)4654-6648 / 4658-7777

0800 333 0160

Departamento Técnico RESOL SA:

(54-342) 475-1500.

Los datos proporcionados por esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.

Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico.

