



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 - 4751500 - CEL. 0342 - 155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CRISTAFLEX

Acrílico para piscinas



Descripción y usos:

Elaborado para embellecer y proteger piscinas de cemento o revocadas. Gran resistencia a la intemperie, al agua y a los productos químicos para piscinas.

Fácil de aplicar, por ser base acuosa. Bajo olor. Desfavorece el desarrollo de hongos y facilita las tareas de limpieza.

Ficha técnica:

Vehículo: Emulsión Acrílica estirénica

Pigmento: Dióxido de titanio, Azul ftalo y cargas inertes

Peso específico: 1,43-1,45 gr cm⁻³

Viscosidad(Stormer , 25°C): 95-100 UK

No Volátiles % Peso: 62-64

Color: Celeste Trafal

Brillo: Semimate

Número de manos sugeridas: 2 o 3

Secado al tacto: 4-5 horas

Secado para repintado: 8-12 horas

Limpieza y dilución: Agua. Limpiar los elementos de trabajo en forma inmediata una vez que los dejó de utilizar.

Rendimiento teórico: 6 a 10 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1L, 4L, 18 L, 200 L.

Tratamiento previo:

Piscinas sin pintar: Si la superficie es muy lisa, caso de enlucidos de cemento, tratar con ácido muriático en agua (1 a 3 por volumen). Enjuagar y dejar secar. En piletas nuevas, dejarlas llenas con agua 2 ó 3 meses, antes de pintar. Eliminar los desencofrantes mediante agua y detergente, ya que disminuyen la adherencia. Lavar con una mezcla de agua y lavandina, si existieran hongos o musgos. Enjuagar y dejar secar.

Piscinas ya pintadas: La superficie debe estar firme, de lo contrario eliminar partículas sueltas con cepillo de alambre o rasqueteando. De ser necesario, arenar. Sobre pinturas anteriores de caucho clorado, lijar para aumentar la adherencia. Lavar con una mezcla de agua y lavandina, si existieran hongos o musgos. Desengrasar perfectamente mediante un lavado con agua y detergente, especialmente en la línea de flotación. Enjuagar y dejar secar.

Aplicación:

En piscinas nuevas, aplicar 2 a pincel, rodillo o soplete, sin ningún fondo o fijador. La primera mano, con una dilución máxima de 1 litro de agua cada 4 de pintura. La siguiente, luego de transcurridas 4 horas, pura o con una dilución máxima de ½ litro de agua cada 4 de pintura. Para el caso de repintado, puede ser suficiente una mano sin diluir.

No llenar hasta por lo menos 7 días después de finalizado el trabajo, si es verano, o 14 días, si es invierno.

Aplicar durante la tarde, una vez que haya bajado el sol y cuando la superficie no se encuentre excesivamente caliente. De lo contrario se formarán ampollas durante el pintado. No aplicar sobre superficies húmedas ni a temperaturas menores a 5 °C. Lavar los elementos utilizados con agua y jabón. Rendimiento: de 6 a 10 m² por litro y por mano.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.