



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

LADRILLO – Impermeabilizante satinado Protector color cerámico para ladrillos y tejas



Descripción:

Impregnante color para ladrillos y cerámicos porosos. Supera la performance de los barnices y sistemas tradicionales para ladrillos.

Muy fácil de aplicar y mantener. Contiene filtro solar de alto rendimiento y un gran poder de penetración, no se descascara. Impermeabiliza la pared, dejando al mismo tiempo que ésta “respire”.

Contiene fungicidas, para prevenir los hongos, moho, líquenes y algas.

Minimiza la aparición de manchas blancas en el ladrillo.

Ficha técnica:

Vehículo: resina alquídica

Pigmento: Óxido de hierro rojo, óxido de hierro transparente

Peso específico: 0,85-0,90 gr cm⁻³

Viscosidad(CF 4, 25°C): 18-20 segundos

No Volátiles % Peso: 34-36

Color: Rojizo

Brillo: no se determina este parámetro

Número de manos sugeridas: 2-3

Secado al tacto: 8-10 horas

Secado para repintado: 24 horas

Secado duro: no se determina este parámetro

Limpieza y dilución: con aguarrás: primera mano, 1 a 1 en volumen. Segunda mano, máximo 50 %.

Rendimiento teórico: 10 a 16 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1L, 4L, 18 L.

Tratamiento Previo:

Sobre superficies nuevas: Esperar 90 días. Limpiar el ladrillo con cepillo de acero y/o espátula. Si hay aceite o grasa, lavar con detergente. Pasar ácido muriático al 10 %, lavando con agua a los 30 minutos. Dejar secar, en verano, 3 días; en invierno, 7 días.

Sobre superficies pintadas o barnizadas: Eliminar totalmente el material anterior, con medios mecánicos o con removedores.

Sobre superficies con algas y hongos: Aplicar Fungicida RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Aplicación

Método: Agitar perfectamente el contenido. Aplicar a pincel, estirando el producto, sin dejar capas. El brillo en la superficie indica exceso de aplicación.

Mantenimiento: a los 2 años, cepille el ladrillo y aplique una mano diluida al 50 %, evitando acumulación excesiva sobre la superficie.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO₂. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.